KOBE

FOR EXTERIOR AND INTERIOR

Actual Net Content เต็มปริมาตร

สีน้ำมันเคลือบเงา ตราโกเบ

สีเคลือบเงา เงางาม ทนทาน

สำหรับพื้นผิวโลหะและพื้นผิวไม้

- สีสันเงางามสดใส
- ทาง่ายได้พื้นที่มาก
- ป้องกันการเกิดสนิม
- ไม่ผสมสารปรอท ตะกั่ว

มอก.2625-2557
สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้านความปลอดภัย

TOA METAL EXPERT

SYNTHETIC GLOSS ENAMEL

KOBE

SYNTHETIC GLOSS ENAMEL
SUITABLE FOR METAL AND WOOD

MAGNOLIA K202	IVORY K201	OPAL GREEN K211	WHITE K500
JONQUIL K216	CREAM K203	TURQUOISE GREEN K212	SILVER K222
LEMON YELLOW K204	SUNFLOWER K205	TROPIC GREEN K213	LIGHT GREY K221
TANGERINE K206	SIGNAL RED K207	FLASH GREEN K214	PASTEL GREY K684
BURN BROWN K462	MAROON K209	SPRING GREEN K215	OPAL GREY K223
RED BROWN K208	LIGHT BROWN K464	FLASH GREEN K584	BLACK K555
CHOCOLATE K210			

สีน้ำมันชนิดด้าน
Matt Enamel

MATT WHITE K522	MATT BLACK K888

สีน้ำมันเคลือบเงา ตราโกเบ

CRYSTAL BLUE	K217	APRICOT WHITE	▲ K005	FROSTIQUE	▲ K711
SKY BLUE	K218	MIDSUMMER WHITE	▲ K006	DAWN PINK	▲ K712
RIVER BLUE	K219	MIST GREY	▲ K118	PERFECT MINT	▲ K505
DEEP BLUE	K220	PARADE BLUE	▲ K303	ICE BLUE	▲ K671
		CYAN BLUE	▲ K357	CHARM GREY	▲ K686
				CORAL RED	▲ K463

ขนาดบรรจุ : 1/4 แกลลอน และ 1 แกลลอน มีครบทุกสี

เครื่องหมาย ▲ : มีขนาด 1 แกลลอน เท่านั้น และเป็นเฉดสีสั่งผลิต

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น
The colour patterns shown on this card are approximate only.

สีรองพื้นกันสนิมแดง และสีรองพื้นกันสนิมเทา โกเบ
KOBE Red Oxide Primer / KOBE Grey Primer

- เป็นสีรองพื้นที่มีเรดออกไซด์ ผสมกับแอลคีดเรซินพิเศษ ยึดเกาะบนผิวโลหะได้ดี
- ฟิล์มสีไม่ลอกล่อน สามารถยึดเกาะได้ดีทุกสภาพผิว แม้พื้นที่ผิวที่โค้งงอ
- เนื้อสีมาก ไม่ตกตะกอนแข็ง กวนให้เข้ากันได้ง่าย
- บรรจุเต็มปริมาตร

ขนาดบรรจุ : 1/4 แกลลอน 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน

RED OXIDE PRIMER	K101	GREY PRIMER	K102

KOBE สีน้ำมันเคลือบเงา ตราโกเบ

สำหรับพื้นผิวโลหะ และ พื้นผิวไม้ SUITABLE FOR METAL AND WOOD

ไม่ผสมสารปรอท สารตะกั่ว

ANTI FUNGUS ป้องกันเชื้อรา

คุณสมบัติ : เป็นสีน้ำมันที่ผลิตจากแอลคีดเรซินพิเศษ มีความทนทานต่อสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ให้สีสันเงางามสดใส ทาง่ายได้พื้นที่มาก ป้องกันการเกิดสนิมเหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีส่วนผสมของสารปรอท ตะกั่ว

การใช้งาน : เหมาะสำหรับตกแต่งบนพื้นผิวเหล็ก โลหะผิวมัน โลหะผสม หรือพื้นผิวไม้ ที่ผ่านการรองพื้นอย่างเหมาะสม ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ของใช้ต่างๆ

DESCRIPTION : KOBE Gloss Enamel is formulated with high quality alkyd resin. It provides weather resistance exclusively with glossy and smooth finish. In addition, it has effective rust prevention and contains no mercury or lead.

APPLICATION : It is most suitable for both interior and exterior metal and wood which properly primed. We also recommend this application for furniture and any equipment.

ระบบการทาสี (APPLICATION METHOD)

พื้นผิวเหล็ก (METAL SURFACE)		พื้นผิวไม้ (WOOD SURFACE)	
พื้นผิวใหม่ (ยังไม่เคยทาสี) NEW SURFACE	พื้นผิวเก่า (เคยทาสีมาแล้ว) OLD SURFACE	พื้นผิวใหม่ (ยังไม่เคยทาสี) NEW SURFACE	พื้นผิวเก่า (เคยทาสีมาแล้ว) OLD SURFACE
ขั้นที่ 1: การเตรียมพื้นผิว (STEP 1 : SURFACE PREPARATION)			
• พื้นผิวต้องแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่น ผงสนิม และคราบไข • Surface must be thoroughly cleaned off dust, grease, oil and rust	• ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออก • Scrub with sandpaper or wire brush to remove old paint • ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผงสนิม และคราบไข • Surface must be thoroughly cleaned off dust, grease, oil and rust	• ขัดตกแต่งพื้นผิวให้เรียบ • Scrub with sandpaper to make the surface smooth • ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผงจากการขัดและคราบไข • Surface must be thoroughly cleaned off dust, grease, oil and rust	• ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออก • Scrub with sandpaper to remove old paint • ขัดตกแต่งทำความสะอาดให้เรียบร้อย ปราศจากฝุ่น และคราบไข • Surface must be thoroughly cleaned off dust, grease, oil and rust
ขั้นที่ 2 : การทาสีรองพื้น (STEP 2 : PRIMER COATING)			
• ทาสีรองพื้นแดง หรือรองพื้นเทากันสนิม ตราโกเบ จำนวน 1-2 เที่ยว (กรณีโลหะผิวมัน โลหะผสม โลหะเคลือบ กัลวาไนซ์ หรือวัสดุคล้ายกัน แนะนำให้ทาสีรองพื้นด้วย เอ็มดี 2IN1 รัสท์เทค สีเคลือบกันหน้าและรองพื้นกันสนิมในหนึ่งเดียว จำนวน 1-2 เที่ยว) • Apply 1-2 coats of KOBE Red Oxide Primer or KOBE Grey Primer. (For glossy steel, aluminium or galvanized steel, we recommend applying 1-2 coats of MD 2IN1 RUST TECH, topcoat and anti-corrosive primer all in one.)		• งานไม้ : ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ตราเป็ดหงส์ (M1600) จำนวน 1-2 เที่ยว (กรณีไม้มียางหรือเลือกใช้เฉดสีอ่อนๆ ควรทาด้วยสีรองพื้นไม้อลูมิเนียม ทีโอเอ ก่อนจำนวน 1 เที่ยว) • Apply 1-2 coats of Mandarin Duck Universal Undercoat (M1600) (In cases of resinous exudation from wood or the application of lighter shades, we recommend TOA Aluminum Wood Primer as the base coat.)	
ขั้นที่ 3 : การทาสีทับหน้า (STEP 3 : PAINTING)			
• ทาสีทับหน้าด้วย สีน้ำมันเคลือบเงา ตราโกเบ 2 เที่ยว • Apply 2 coats of Kobe Gloss Enamel.			

ข้อมูลการใช้งาน (Specification)

ประเภทสี / Type			ชนิดฟิล์มสี Finish Film	การปกคลุมพื้นที่* ตร.ม./กล./เที่ยว Coverage (sq.m./gallon/coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนการใช้งาน Dilution	ระยะเวลาแห้ง (ชั่วโมง) Dry Time (hours)	
							แห้งผิว Surface dry	แห้งทาทับได้ Dry to Recoat
สีทับหน้า		สีน้ำมันเคลือบเงา ตราโกเบ KOBE Gloss Enamel Paint	เงา Gloss	45 - 50	แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น	ทีโอเอ ทินเนอร์ เบอร์ 21 Diluted with TOA Thinner #21 10-15%	1-2 ชั่วโมง 1-2 Hours	8-10 ชั่วโมง 8-10 Hours
สีรองพื้น		สีรองพื้นแดงและสีรองพื้นเทากันสนิม ตราโกเบ KOBE Red Oxide Primer and KOBE Grey Primer	ด้าน Matt	45 - 50	Brush/ Roller/ Spray Gun		20-40 นาที 20-40 mins	4-6 ชั่วโมง 4-6 Hours

* พื้นที่การปกคลุมอาจต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องมือการใช้งาน และความหนาฟิล์ม * Coverage may vary, depending on the type of application tools and film thickness.

คำเตือน
- เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ทีโอเอเท่านั้น และเมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรใช้ให้หมดในครั้งเดียว เก็บให้พ้นมือเด็ก ระวังกระเด็นเข้าตา และอย่าเก็บไว้ใกล้ความร้อนหรือเปลวไฟ
- เฉดสีเงินอาจเกิดรอยต่างจากการสัมผัส

Cautions
- For the highest performance, it should be used with related TOA products only and should be used up, keep out of reach from children, avoid splashing in the eyes and keep away from heat and flame.
- Silver shade can be smudged by touching on paint film.

TOA Inspire Better Living

ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน / Certified ISO 9001 • 14001 45001 • 50001 ISO/IEC 17025

ศูนย์บริการลูกค้า TOA Call Service Center (02)335-5777

www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแสธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0 2335 5555 โทรสาร : 0 2312 8927

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong Sub-District, Bangsaothong District, Samutprakan 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555 Fax : +66 (0) 2312 8927