

เบเยอร์ ซีรองฟีนปูนเก่าเอนกประสงค์ เบอร์ บี-1500

น้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ ซีรองฟีนปูนเก่าเอนกประสงค์ เบอร์ บี-1500 ผลิตจากอะคริลิกเรซินเกรดพรีเมียม เป็นน้ำยารองพื้นปูนสูตรน้ำมัน ใช้ทำเป็นน้ำยารองพื้นปูนคอนกรีต หรือปูนฉาบที่มีการทาสีมานาน เพื่อช่วยพื้นและปรับสภาพผนังอาคารที่สีเดิมเสื่อมสภาพหลุดลอก ล่อน เป็นฝุ่นขอลก ทั้งภายนอกและภายในอาคารปูนเก่าที่อยู่ในสภาพดี ช่วยยึดอายุการใช้งานโดยอ้อม และยังเหมาะกับพื้นปูนเก่า ที่ต้องการความทนทานสูง ไม่ให้สีใหม่หลุดล่อน ลอกล่อน อีกทั้งยังสามารถช่วยป้องกันน้ำซึมเข้าผนังอาคารได้ช่วยป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> * ช่วยพื้นและปรับสภาพผนังปูนเก่าที่สีเดิมเสื่อมสภาพ * ป้องกันการเกิดเชื้อรา และ ตะไคร่น้ำ * ป้องกันสีลอกล่อน * ป้องกันสีเป็นฝุ่นขอลก 		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ ซีรองฟีนปูนเก่าเอนกประสงค์ เบอร์ บี-1500 ใช้ทำเป็นสีรองพื้นปูนคอนกรีตหรือปูนฉาบ งานก่ออิฐ ผนังยิปซัม และ กระเบื้องแผ่นเรียบ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	และน้ำ
<ul style="list-style-type: none"> * ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน) * ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน) * ทาได้ตามเนื้อที่ (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว) 	20 40 35	30 60 45	25 50 40
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : สีน้ำรองพื้นสูตรน้ำมัน * ลักษณะฟิล์มสี : เงา * เติสสี : ใส * ความชื้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส) : - * ความถ่วงจำเพาะ : 0.77 - 0.80 * เนื้อสีโดยปริมาตร : 14.0 - 15.0% * เนื้อสีโดยน้ำหนัก : 14.0 - 15.0% * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แห้งสัมผัสได้ : มากกว่า 30 นาที เวลาแห้งก่อนทาทับ : 1 - 2 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : 4 - 6 ชั่วโมง * จุดวาบไฟ : มากกว่า 40 องศาเซลเซียส 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น * ทินเนอร์ : เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15 * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% * การผสมก่อนใช้งาน : ปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีกับอย่างน้อย 30 วัน <ul style="list-style-type: none"> : สำหรับการผสมเพื่อใช้ลูกกลิ้ง หรือ แปรง ใช้เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15 ไม่เกิน 5% : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่น ใช้เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15 ไม่เกิน 25% 		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : <ul style="list-style-type: none"> : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน : พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยน้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาคด้วย เบเยอร์ โวคด์เฟรี เบอร์ เอ็ม-001 : ผนังที่มีรอยแตก ให้อุดโป๊ด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 - 1.0 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 2.0 - 10.0 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ คอนแทก โพรเมอร์ เบอร์ บี-1500 ดีที่สุด * ระบบสี : <ul style="list-style-type: none"> : พื้นผิวปูนเก่า <ul style="list-style-type: none"> * ซีรองพื้น : เบเยอร์ ซีรองพื้นปูนเก่าเอนกประสงค์ เบอร์ บี-1500 จำนวน 1 - 2 เที่ยว * สีทับหน้า : เบเยอร์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% รุ่นที่ต้องการ จำนวน 2 เที่ยว 		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่มอุณหภูมิปกติ 		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์ 		
คำเตือน	<ul style="list-style-type: none"> : เก็บให้พ้นมือเด็ก 		
มาตรฐานอ้างอิง	<ul style="list-style-type: none"> : มอก.1177-2536 		
ขนาดบรรจุ	<ul style="list-style-type: none"> : 1 แกลลอน, 5 แกลลอน 		