สีเคลือบเงาเบเยอร์ ชิลด์ ไดมอนด์ ซูเปอร์กลอส อีนาเมล

สีเคลือบเงากลิ่นอ่อน : สีซูเปอร์พรีเมียม [redacted]

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

สีเคลือบเงาเบเยอร์ ชิลด์ ไดมอนด์ ซูเปอร์กลอส อีนาเมล เป็นสีเคลือบเงาอัลคีดเรซิ่นพิเศษ คุณภาพสูง สำหรับภายนอกและภายในระดับอัลตร้าพรีเมี่ยมด้วยคุณสมบัติที่เด่นในการเคลือบและปกป้องพื้นผิวด้วยฟิล์มสีชนิดพิเศษดุจดั่งเพชร แข็แกร่ง เนียนเรียบ ติดทนนาน เงางามเปล่งประกาย และ ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรงได้เป็นอย่างดี เนื้อสีข้น ทาได้พื้นที่มาก ลื่นแปรงทาง่าย
ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย

คุณสมบัติสำคั-

* เงาเปล่งประกาย ไม่เหลืองตัว
* เนื้อสีข้น ยึดเกาะดีเยี่ยม ปกปิดเนียนเรียบ ทาได้พื้นที่มาก
* ทนทุกสภาวะอากาศ โดยเฉพาะสภาพอากาศที่รุนแรง มีอายุการใช้งานยาวนาน
* ช่วยป้องกันรังสี ยูวี เฉดสีสวยสด ไม่ซีดจางง่าย
* เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย
* ป้องกันสนิม เชื้อรา และ ตะไคร่น้ำได้ดีเยี่ยม
* ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว
* สามารถผสมผ่านเครื่องผสมสีเบเยอร์ได้

คุณสมบัติการใช้งาน

สีเคลือบเงาเบเยอร์ ชิลด์ ไดมอนด์ ซูเปอร์กลอส อีนาเมล สามารถใช้งานกับผนังปูน เพื่อตัดขอบกันเปื้อน โครงสร้างเหล็ก รั้ว ราวบันได เครื่องจักร สะพาน เรือ รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ ประตู หน้าต่าง หรือวงกบไม้ และงานทุกชนิดที่ต้องการความคงทนเป็นพิเศษ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทาในบริเวณห้องครัว ห้องนอน โรงเรียน โรงพยาลาบาล อาคารที่พักอาศัย สำนักงาน ร้านอาหารหรือสถานที่ที่ต้องการลดปริมาณกลิ่นฉุนของสารระเหยที่มารบกวนผู้อยู่อาศัย

ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม

	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	30	40	35
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	57	75	66
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	50	60	57

คุณสมบัติทางกายภาพ

* ประเภทของสี : สีน้ำมัน
* ลักษณะฟิล์มสี : เงามาก
* เฉดสี : ตามแค็ตตาล็อก "สีเคลือบเงาเบเยอร์ ชิลด์ ไดมอนด์ ซูเปอร์กลอส อีนาเมล"
* เนื้อสีโดยปริมาตร : 50 - 60%
* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส)
  - แห้งสัมผัสได้ : 1 - 2 ชั่วโมง
  - เวลาแห้งก่อนทาทับ : 8 - 10 ชั่วโมง
  - เวลาแห้งใช้งานได้ : 8 - 10 ชั่วโมง
* จุดวาบไฟ : มากกว่า 38 องศาเซลเซียส

วิธีการใช้งาน

* อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น
* การเจืองจาง : เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15
  : สำหรับการผสมเพื่อใช้แปรง, ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น ผสมเบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15 ปริมาณ 0 - 5%
  : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่น : แรงดันเครื่องพ่น 120 - 150 atm
  : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นไร้อากาศ : แรงดันเครื่องพ่น 3 - 4 atm
* การผสมก่อนการใช้งาน

ระบบการทาสี

* การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน อาจใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบและกำจัดฝุ่นออกให้หมด พื้นผิวที่เคยทาสีมาแล้ว ต้องขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพและสนิมออกให้หมด หรือใช้เบเยอร์ น้ำยาลอกสี เบอร์ 9119
* ระบบสี : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ สีเคลือบเงาเบเยอร์ ชิลด์ ซูเปอร์กลอส อีนาเมล ดีที่สุด

: พื้นผิวเหล็ก, โลหะผิวมัน, กัลวาไนซ์
  * สีรองพื้น : เบเยอร์ ไดมอนด์ ชิลด์ สีรองพื้นแดงกันสนิม เบอร์ บีดี-1024 *หรือ* เบเยอร์ ไดมอนด์ ชิลด์ สีรองพื้นส้มกันสนิม เบอร์ บีดี-1264 *หรือ* เบเยอร์ ไดมอนด์ ชิลด์ สีรองพื้นเทากันสนิม เบอร์ บีดี-2010 — จำนวน 1 - 2 เที่ยว
  * สีทับหน้า : สีเคลือบเงาเบเยอร์ ชิลด์ ไดมอนด์ ซูเปอร์กลอส อีนาเมล — จำนวน 2 เที่ยว

: พื้นผิวไม้ทั่วไป
  * สีรองพื้น : เบเยอร์ ชิลด์ ไดมอนด์ สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอร์ บีดี-1600 — จำนวน 1 - 2 เที่ยว
  * สีทับหน้า : สีเคลือบเงาเบเยอร์ ชิลด์ ไดมอนด์ ซูเปอร์กลอส อีนาเมล — จำนวน 2 เที่ยว

: พื้นผิวไม้ใหม่มียาง
  * สีรองพื้น : เบเยอร์ ชิลด์ ไดมอนด์ สีรองพื้นไม้อะลูมิเนียม เบอร์ บีดี-1601 — จำนวน 1 - 2 เที่ยว
  * สีทับหน้า : สีเคลือบเงาเบเยอร์ ชิลด์ ไดมอนด์ ซูเปอร์กลอส อีนาเมล — จำนวน 2 เที่ยว

การเก็บรักษา

: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น
: อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่มอุณหภูมิปกติ
: ค่าตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม
: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ จาก เบเยอร์ เท่านั้น

ความปลอดภัยและสุขอนามัย

: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ
: อย่าสูดดม
: หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่
: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์

คำเตือน

: เก็บให้พ้นมือเด็ก

มาตรฐานอ้างอิง

: -

ขนาดบรรจุ

: 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า