

สีน้ำอะคริลิก สำเร็จรูปพร้อมใช้ สูตรเข้มข้น (สีทับหน้าผสมรองพื้น) : สำหรับภายใน

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	สีเบเยอร์ วัน สีน้ำอะคริลิกทาอาคารสำหรับงานภายใน ที่เป็นทั้งสีรองพื้นและสีทับหน้า เนื้อฟิล์มสีเนียนด้าน มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถกลบรอยขีดข่วนที่เชื่อมด้วยผงไททาเนียมชนิดพิเศษ แมกซ์ โคลเวอร์ (Max - Cover Titanium) ผสมกับเทคโนโลยีเรซินจากเยอรมนี ทำให้ได้สีสูตรเข้มข้น จึงสามารถกลบรอยขีดข่วนได้ด้วยการทาเพียงเที่ยวเดียว เทียบเท่ากับการทาสีระบบปกติที่ต้องทาถึง 3 รอบ จึงสามารถประหยัดเวลา ประหยัดค่าแรง และประหยัดน้ำสี นอกจากนี้ สีเบเยอร์ วัน ยังมีส่วนผสมของประจุแร่เงิน (Silver iron) ซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีกลิ่นอ่อน ปลอดภัย สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ภายใน 5 นาทีหลังจากสีแห้ง		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> * เนื้อฟิล์มสีเนียนด้าน * ปกปิดพื้นผิวสูง * ทากาย ใต้อุณหภูมิที่มาก * มีความทนทานต่อการขัดถู 	<ul style="list-style-type: none"> * ทากลบรอยขีดข่วนได้ภายในเที่ยวเดียว * มีสารระเหยง่ายต่ำ และมีกลิ่นอ่อน (Low VOCs) * ตอบสนองการเจริญเติบโตของเชื้อรา และตะไคร่น้ำได้อย่างดี 	
คุณสมบัติการใช้งาน	สีเบเยอร์ วัน ใช้ในงานตกแต่งและการปกป้องพื้นผิวคอนกรีต ซีเมนต์ พื้นผิวปูนฉาบ ผนังฉาบเรียบ สำหรับงานภายใน		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	80	100	90
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	170	210	200
* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/ลิตร/เที่ยว)	7	8.5	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : สีน้ำอะคริลิก * ลักษณะฟิล์มสี : เนียนด้าน * เจดสี : ตามแคตตาล็อก "สีเบเยอร์ วัน" * ความถ่วงจำเพาะ : 1.44-1.49 * เนื้อสีโดยน้ำหนัก : 56.5-59.0 * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) แห้งสัมผัสได้ : 20 นาที เวลาแห้งใช้งานได้ : 45-60 นาที 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : ลูกกลิ้งโยลิ่งเคราะหฺชนิดขนยาว * ที่นเนอร์ : ไม่แนะนำให้เจือจางด้วยน้ำ * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% * การล้างทำความสะอาด : ปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีที่อย่างน้อย 30 วัน * การล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำสะอาด : ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำสะอาด 		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน * การเตรียมพื้นผิวที่มีเชื้อรา : พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยน้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาดูด้วย เบเยอร์ โมวด์ฟรี เบอร์ เอ็ม-001 * การเตรียมพื้นผิวที่สกปรก : ผนังที่มีรอยแตก ใหญ่กว่า 1 มม. ด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 - 1.0 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างกว่า 2.0 - 10.0 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี * การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ สีเบเยอร์ วัน ดีที่สุด * พื้นผิวปูนใหม่ : <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้นและสีทับหน้า : สีเบเยอร์ วัน จำนวน 1 เที่ยว กรณีพื้นผิวปูนมีความชื้นสูงเกิน 14% ควรทา เบเยอร์ มัลติ เพอร์เฟส ไพร์เมอร์ เบอร์ บี-1900 ก่อนทับหน้า จำนวน 1 เที่ยว * พื้นผิวผนังอิฐมวลเบา หรือ ผนังพรีคาสท์ : <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้น : เบเยอร์ สกิมโค้ม เบอร์ 101 และ จำนวน 1 เที่ยว : เบเยอร์ คูล ออล พลัส สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง รุ่นกันร่อน เบอร์ 5000 หรือ จำนวน 1 เที่ยว : เบเยอร์ สกิมโค้ท เบอร์ 102 โดยไม่ต้องทาสีรองพื้น จำนวน 1 เที่ยว * สีทับหน้า : สีเบเยอร์ วัน จำนวน 1 เที่ยว * พื้นผิวปูนเก่า หรือ พื้นผิวที่เสื่อมสภาพแล้ว : <ul style="list-style-type: none"> * สีรองพื้นและสีทับหน้า : สีเบเยอร์ วัน จำนวน 1 เที่ยว กรณีที่พื้นผิวเป็นฝุ่นขูดคราก หรือ ฝุ่นผงจากสกิม ควรทา เบเยอร์ มัลติ เพอร์เฟส ไพร์เมอร์ เบอร์ บี-1900 ก่อนทับหน้า จำนวน 1 เที่ยว : กรณีพื้นผิวที่มีการทาสีอยู่ก่อนแล้ว ถ้าสีเดิมเป็นสีซีเมนต์ ให้ทาดูด้วย สีเบเยอร์ วัน สีอ่อนทับก่อน จำนวน 1 เที่ยว * สีรองพื้นและสีทับหน้า : สีเบเยอร์ วัน จำนวน 1 เที่ยว 		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 6-12 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ 		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์ 		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: มอก. 2321-2549 สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ สำหรับทาภายใน		
ขนาดบรรจุ	: 3 ลิตร และ 8 ลิตร		