

คุณสมบัติ	สเปรย์พ่นกาวใส เป็นสีสูตรพิเศษที่ผลิตจากอะคริลิกเรซินสูตรทนทานพิเศษ ทาได้ทุกพื้นผิว และเป็นสีเคลือบกับหน้า ที่รวมรองพื้นกันสนิมไว้ในหนึ่งเดียว ทนทานต่อการกัดกร่อน ป้องกันการเกิดสนิมอย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อฟิล์มหนาเรียบเนียน แห้งเร็ว ยึดเกาะดีเยี่ยม ครบระบบจบทุกงานเหล็ก												
การใช้งาน	ใช้เป็นสีรองพื้นและกับหน้า พันได้กับงานเหล็กทุกชนิด												
ข้อมูลทางเทคนิค	<p>ประเภทของสี สี</p> <p>ระดับความเงา ความดัน</p> <p>จุดควบไฟ</p> <p>การปกคลุมพื้นผิว (โดยทฤษฎี)</p> <p>ระยะเวลาแห้ง</p> <p>ระยะเวลาแห้งก่อนพ่นทับ</p> <p>สีเคลือบกับหน้า และ รองพื้นกันสนิม ในหนึ่งเดียว (อะคริลิก เรซิน)</p> <p>ซิลเวอร์ และ ดำ</p> <p>แบบด้าน</p> <p>4 บาร์</p> <p>-10 °C</p> <p>1.30 ตารางเมตร ต่อ เที่ยว ต่อ กระป๋อง</p> <p>หมายเหตุ : ค่าการปกคลุมพื้นผิวขึ้นกับสภาวะระหว่างใช้งาน ประสบการณ์ เทคนิคการพ่น รวมถึงรูปร่างและขนาดกว้าง-ยาว ของวัตถุที่นำมาพ่น</p> <table><thead><tr><th>อุณหภูมิ</th><th>25°C</th><th>30°C</th></tr></thead><tbody><tr><td>แห้งผิว</td><td>15 – 20 นาที</td><td>10 – 15 นาที</td></tr><tr><td>แห้งแข็ง</td><td>60 – 70 นาที</td><td>45 – 60 นาที</td></tr><tr><td>อย่างน้อย</td><td>10 – 15 นาที</td><td>8 – 10 นาที</td></tr></tbody></table>	อุณหภูมิ	25°C	30°C	แห้งผิว	15 – 20 นาที	10 – 15 นาที	แห้งแข็ง	60 – 70 นาที	45 – 60 นาที	อย่างน้อย	10 – 15 นาที	8 – 10 นาที
อุณหภูมิ	25°C	30°C											
แห้งผิว	15 – 20 นาที	10 – 15 นาที											
แห้งแข็ง	60 – 70 นาที	45 – 60 นาที											
อย่างน้อย	10 – 15 นาที	8 – 10 นาที											
ระบบการใช้งาน	<p>การเตรียมพื้นผิว</p> <p>การรองพื้น</p> <p>การพ่นสีกับหน้า</p> <p>วิธีใช้งาน</p> <p>ข้อแนะนำเวลาปฏิบัติงาน</p> <p>: พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, คราบไขมัน, แวกซ์, คราบเกลือ, สีเก่า และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ</p> <p>: พื้นผิวที่เป็นซอสต์ หรือ เสื่อมสภาพ ต้องขัดทำความสะอาดด้วยแปรงไนลอน</p> <p>: ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำและน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสม แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ก่อนทังไว้ให้แห้งสนิท</p> <p>1. ก่อนใช้งานควรอย่ากระป๋อง อย่ากระป๋อง สเปรย์พ่นกาวใส ประมาณ 2-3 นาที จนเสียงลูกแก้วดังสม่ำเสมอ และอย่าเป็นระยะระหว่างพ่น</p> <p>2. พ่นห่างจากชิ้นงานประมาณ 25-30 เซนติเมตร โดยพ่นจากซ้ายไปขวา และ จากบนลงล่าง (ขึ้นกับความถนัดและประสบการณ์)</p> <p>3. เที่ยวแรกควรพ่นบางๆ แล้วทังให้แห้งอย่างน้อย 10 นาที ก่อนพ่นทับที่เที่ยวที่ 2</p> <p>: การพ่น</p> <p>: ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น แว่นตา ถุงมือ และ ฝาปิดจมูก</p> <p>: ห้ามสูบบุหรี่ระหว่างการใช้งาน</p>												
การเก็บรักษา	<p>: สินค้าจำเป็นต้องเก็บรักษาตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ไม่ควรเก็บในบริเวณที่รับแสงแดดโดยตรง ต้องเก็บให้พ้นจากแหล่งกำเนิดความร้อนและประกายไฟ</p> <p>: หลังใช้งาน ควรปิดฝาให้สนิท</p>												
อายุผลิตภัณฑ์	: 36 เดือน ที่อุณหภูมิ 25 – 30°C (นับจากวันที่ผลิต)												
ขนาดบรรจุ	: 400 ซีซี ต่อ กระป๋อง												

ข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัย

: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้หน้ากระป๋อง การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก
อย่าสูดหายใจละอองของสี ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง
ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าถูกตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและ
รีบไปพบแพทย์

: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย
: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้
ในภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า