

คุณสมบัติ	<p>สีน้ำอะครีลิคทองคำเกรดสูง ผลิตจากอะครีลิคเรซินแท้ 100 % ผสมกับผงสีทองคำเกรดพิเศษ คุณภาพสูง ในปริมาณมากทำให้การปิดบังพื้นผิวสูงและสีทองเป็นประกายเงางาม ฟ้ลัมสีเรียบเนียน ฝุ่นเกาะติดยาก เช็ดล้างง่าย ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศในเขตร้อน นาน 10 ปี รวมทั้งต้านทาน การเกิดเชื้อราและตะไคร่ น้ำได้เป็นอย่างดี</p> <p>เหมาะสำหรับทาตกแต่งบนพื้นผิวประเภทปูนฉาบ คอนกรีตเปลือย อิฐ กระจกเงาแผ่นเรียบ ทั้งภายนอก และภายใน เช่น บริเวณโบสถ์ เจดีย์ ศาลา ซ่อฟ้า ใบระกา พระพุทธรูป เป็นต้น</p>
ข้อมูลทางเทคนิค	<p>ประเภทสี : อะครีลิคเรซินแท้คุณภาพสูง 100%</p> <p>ชนิดสี : ทองมีราเคิล</p> <p>ลักษณะฟิล์มสี : สีทองประกาย</p> <p>เนื้อสีโดยน้ำหนัก : 51-53 %</p> <p>ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้ : - กรัม ต่อ ลิตร</p> <p>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี : 50-55 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว</p> <p>หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหนาและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว</p> <p>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C) : 20-30 นาที</p> <p>ระยะเวลาแห้งทาบ (อุณหภูมิ 25-30°C) : 2-3 ชั่วโมง</p>
มาตรฐานอ้างอิง	
วิธีใช้งาน	<p>อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง , ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น</p> <p>การเจือจาง : น้ำสะอาด</p> <p>การผสม (%) : ผสมน้ำสะอาด 5-10% สำหรับการกลิ้ง : ผสมน้ำสะอาด 5-10% สำหรับการทา : ผสมน้ำสะอาด 15-20% สำหรับการพ่น</p>
ระบบการใช้งาน	<p>การเตรียมพื้นผิว</p> <p>พื้นผิวเก่า : 1. ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด(ห้ามใช้แปรงลวด) 2. ซ่อมแซมรอยแตกร้าวด้วย ทีโอเอ อะครีลิคฟิลเลอร์ 3. บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ขัดล้างด้วยน้ำที่แห้งแล้วทาคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทีโอเอ ไมโครคลี</p> <p>พื้นผิวใหม่ : 1. ทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 1 เดือน 2. ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไ้</p> <p>ระบบการทาสี</p> <p>พื้นผิวเก่า สีรองพื้น : ทาสีรองพื้นปูนเก่า ทีโอเอ อะครีลิค คอนเทค โพรเมอร์ จำนวน 1-2 เที่ยว : ทาสีรองพื้นที่โอเอ โกลด์ #PW111 (สีแดง), รองพื้นที่โอเอ โกลด์ #PW222 (สีเหลือง) จำนวน 1-2 เที่ยว</p> <p>พื้นผิวใหม่ สีรองพื้น สีทับหน้า : ทาสีรองพื้นที่โอเอ โกลด์ #PW111 (สีแดง), รองพื้นที่โอเอ โกลด์ #PW222 (สีเหลือง) จำนวน 1-2 เที่ยว : ทาสีทองคำ ทีโอเอ โกลด์ สูตรน้ำ #W8008 จำนวน 2-3 เที่ยว</p> <p>ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน : อุณหภูมิของชั้นงานจะต้องสูงกว่า 10°C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3°C อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชั้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี</p>
การเก็บรักษา	<p>สภาวะการเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นอนตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง</p> <p>อายุผลิตภัณฑ์ : 5 ปีนับจากวันผลิต ที่อุณหภูมิ 30-35°C</p>

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์

: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า