



สีสเปรย์ เบเยอร์ซิลด์ กริปเทค ทู อิน วัน

สีสเปรย์อเนกประสงค์ เบเยอร์

| | |
|--------------------------------------|---|
| รายละเอียดผลิตภัณฑ์ | สีสเปรย์ เบเยอร์ซิลด์ กริปเทค ทู อิน วัน เป็นสีผลิตจากอะคริลิกเรซินคุณภาพสูง เป็นสีสเปรย์อเนกประสงค์ที่มีคุณสมบัติการยึดเกาะที่ดี ทั้งบนพื้นผิวเหล็ก และโลหะผิวเงาทุกชนิด ท่อ PVC ไม้จริง ไม้เทียม ฯลฯ |
| คุณสมบัติการใช้งาน | : เหมาะสำหรับพ่นงานเหล็ก และโลหะผิวเงาทุกชนิด ท่อ PVC ไม้จริง ไม้เทียม ฯลฯ |
| คุณสมบัติทางกายภาพ | <ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : อะคริลิกเรซิน * ระดับความเงา : เงา * เจดสี : ขาว ดำ ทอง และเคลือบใส * อายุการเก็บรักษา (ที่อุณหภูมิปกติ) : 2 ปี ที่อุณหภูมิ 25 – 30 °C (นับจากวันที่ผลิต) * ความดันอากาศ : 200 PSI * การปกคลุมพื้นผิว (ตามทฤษฎี) : 0.5 - 0.6 m²/2 เทียว/กระป๋อง * จุดวาบไฟ : -73 °C (LPG Flash point) * ระยะเวลาแห้งตัว <ul style="list-style-type: none"> อุณหภูมิ 30 °C : 20 นาที แห้งผิว 30 นาที : 50 นาที แห้งแข็ง 60 นาที : 110 นาที 10-15 นาที : 8-10 นาที * ระยะเวลาแห้งก่อนพ่นทับ |
| การเตรียมพื้นผิว | <ul style="list-style-type: none"> : พื้นผิวต้องแห้ง สะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อน เช่น คราบไขมัน, คราบไข ผุ่น หรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ : พื้นผิวที่เป็นคราบฝุ่นขาวหรือขอลค์ และเสื่อมสภาพ ต้องขัดทำความสะอาดก่อนพ่นสี : ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำสะอาดและทิ้งในแห้งสนิทก่อนพ่นสี |
| ระบบการใช้งาน | <ul style="list-style-type: none"> * การพ่นสี : ก่อนการใช้งานควรเขย่า สีสเปรย์ เบเยอร์ซิลด์ กริปเทค ทู อิน วัน อย่างน้อย 2 นาที : พ่นสีสเปรย์ เบเยอร์ซิลด์ กริปเทค ทู อิน วัน ห่างจากชิ้นงานประมาณ 25-30 เซนติเมตร ควรพ่นสีจำนวน 2 รอบ : เมื่อพ่นเที่ยวแรกควรทิ้งไว้ 10 นาที ก่อนพ่นเที่ยวสอง |
| การจัดเก็บรักษา | : ผลิตภัณฑ์ต้องจัดเก็บตามข้อบังคับของประเทศ ควรเก็บภาชนะให้อยู่ในที่แห้งเย็น มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและห่างจากแหล่งความร้อนและการจุดระเบิด ภาชนะบรรจุต้องปิดอย่างแน่นหนา |
| ขนาดบรรจุ | : 400 cc. |
| ข้อควรระวัง | <ul style="list-style-type: none"> : เก็บให้ห่างจากมือเด็ก : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน เปลวไฟ ประกายไฟ และไม่ให้อุณหภูมิสูง : เก็บให้ห่างจากแหล่งน้ำหรือบริเวณที่มีความชื้น : เมื่อพ่นสีออกมาในบางส่วน หลังการใช้งานควรปิดฝาให้สนิท |
| ข้อมูลความปลอดภัยและสุขอนามัย | : กรุณาดูข้อมูลควรระวังที่ติดไว้บนบรรจุภัณฑ์ การพ่นสีควรทำในที่อากาศถ่ายเทสะดวก อย่าสูดหายใจละอองสีควรสวมหน้ากากเมื่อพ่นสี และพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้สีถูกผิวหนัง ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาด และปรึกษาแพทย์รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.beger.co.th , e-mail: marketing@beger.co.th |

**DISCLAIMER**

The information in this data sheet is given to the best of our knowledge based on laboratory testing and practical experience. However, as the product is often used under conditions beyond our control, we cannot guarantee anything but the quality of the product itself. We reserve the right to change the given

TECHNICAL DATA SHEET:

Edition : 2023

BEGER Industrial Lacquer : BN 00/00