

คุณสมบัติ	<p>ทีโอเอ เอเอส ไพรเมอร์ สูตรน้ำ เป็นสีรองพื้นปูนใหม่ ทำจาก อะคริลิก ทนต่อความเป็นด่างในปูนดิบ กระเบื้องเรียบ หรือคอนกรีต</p> <p>ใช้เป็นสีรองพื้นสำหรับ ทีโอเอ เดคอร์ สโตน ป้องกันไม่ให้สีทับหน้าเป็นด่าง ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว เหมาะสำหรับเป็นรองพื้นปูนใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มปูนดิบ กระเบื้องแผ่นเรียบ ทั้งภายในและภายนอก</p>																								
ข้อมูลทางเทคนิค	<table><tr><td>ประเภทสี</td><td>สีน้ำอะคริลิก</td></tr><tr><td>ชนิดสี</td><td>ทาว ทา ดำ</td></tr><tr><td>ลักษณะฟิล์มสี</td><td>ด้าน</td></tr><tr><td>เนื้อสีโดยปริมาตร</td><td>40 - 44 %</td></tr><tr><td>เนื้อสีโดยน้ำหนัก</td><td>49 - 53 %</td></tr><tr><td>จุดควบไฟ</td><td>N/A °C</td></tr><tr><td>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก</td><td>100 - 110 ไมครอน</td></tr><tr><td>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง</td><td>35-40 ไมครอน</td></tr><tr><td>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี</td><td>30-35 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว</td></tr></table> <p>หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยابและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว</p> <table><tr><td>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)</td><td>20 - 30 นาที</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งทาบ (อุณหภูมิ 25-30°C)</td><td>2 - 3 ชั่วโมง</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)</td><td>2 - 3 ชั่วโมง</td></tr></table>	ประเภทสี	สีน้ำอะคริลิก	ชนิดสี	ทาว ทา ดำ	ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน	เนื้อสีโดยปริมาตร	40 - 44 %	เนื้อสีโดยน้ำหนัก	49 - 53 %	จุดควบไฟ	N/A °C	ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	100 - 110 ไมครอน	ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	35-40 ไมครอน	การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	30-35 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว	ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)	20 - 30 นาที	ระยะเวลาแห้งทาบ (อุณหภูมิ 25-30°C)	2 - 3 ชั่วโมง	ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)	2 - 3 ชั่วโมง
ประเภทสี	สีน้ำอะคริลิก																								
ชนิดสี	ทาว ทา ดำ																								
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน																								
เนื้อสีโดยปริมาตร	40 - 44 %																								
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	49 - 53 %																								
จุดควบไฟ	N/A °C																								
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	100 - 110 ไมครอน																								
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	35-40 ไมครอน																								
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	30-35 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว																								
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)	20 - 30 นาที																								
ระยะเวลาแห้งทาบ (อุณหภูมิ 25-30°C)	2 - 3 ชั่วโมง																								
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)	2 - 3 ชั่วโมง																								
ผ่านมาตรฐาน	การรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย (MIT)																								
วิธีใช้งาน	<p>อุปกรณ์: ลูกกลิ้ง, แปรง, ปืนพ่น</p> <p>ตัวเจือจาง: น้ำสะอาด</p> <p>การเจือจาง (%): 0 - 10 % (กลิ้ง หรือ ทา)</p> <p>อัตราส่วนดังกล่าวเป็นอัตราส่วนค่าเฉลี่ยจากการใช้งานจริง การผสมน้ำให้ทำเมื่อต้องการปรับสภาพความชื้นเหลืองให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และตามสภาพอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำเปล่าทันทีหลังการใช้งาน)</p>																								
ระบบการใช้งาน	<p>การเตรียมพื้นผิว</p> <p>พื้นผิวใหม่: ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน หรือเช็คความชื้นที่พื้นผิวมีค่าไม่เกิน 14% วัดด้วยเครื่อง Protimeter Mini หากพื้นผิวมีรอยแตกกร้าว พื้นผิวไม่เรียบ แนะนำให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกกร้าว หรือฉาบตกแต่งผิว ด้วยวัสดุอุดโป๊ หรือวัสดุฉาบตกแต่งผิว ที่เหมาะสม</p> <p>พื้นผิวเก่า: ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบไ้</p> <p>พื้นผิวเก่า: จัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด)</p> <p>บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ล้างทำความสะอาด แล้วทิ้งให้แห้ง 1-2 วัน หรือเช็คความชื้นที่พื้นผิวมีค่าไม่เกิน 14% วัดด้วยเครื่อง Protimeter Mini</p> <p>บริเวณที่เกิดเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ แนะนำให้ทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราทีโอเอ 113 ไมโครคิล ชุ่มๆ ด้วยลูกกลิ้ง 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยไม่ต้องล้างออก</p> <p>บริเวณที่มีรอยแตกกร้าว ลายงา ความกว้างน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร และไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊ด้วยทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์</p> <p>บริเวณที่มีรอยแตกกร้าว ความกว้างมากกว่า 1 มิลลิเมตร หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊ด้วยทีโอเอ 302 อะคริลิก ซิลแลนท์</p>																								

<p>ระบบการทาสี</p> <p>สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่</p> <p>สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวเก่า</p> <p>สีสร้างลวดลาย</p> <p>สีทับหน้า</p> <p>ข้อแนะนำ</p> <p>อุณหภูมิใช้งาน</p>	<p>ทาสีรองพื้น ทีโอเอ เอเอส ไพรเมอร์ สูตรน้ำ จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง</p> <p>ทาสีรองพื้นปูนกับสีเก่า ทีโอเอ คอนแทค ไพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง</p> <p>ทาสี ทีโอเอ เดคอร์ สโตน จำนวน 2-3 เที่ยว</p> <p>ทาสี ทีโอเอ เคลียร์ โค้ท สูตรน้ำ จำนวน 1 เที่ยว</p> <p>อุณหภูมิของชิ้นงานหรือพื้นผิวที่ทาสีต้องสูงกว่า 10 องศาเซลเซียส</p> <p>อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์มีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี</p>
<p>การเก็บรักษา</p> <p>สภาวะการเก็บรักษา</p> <p>อายุผลิตภัณฑ์</p>	<p>: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท</p> <p>ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง</p> <p>: 3 ปี ที่อุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียส</p>
<p>ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย</p>	<p>: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก</p> <p>ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม</p> <p>ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที</p> <p>ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์</p> <p>: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย</p>
<p>การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง</p>	<p>: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น</p> <p>บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า</p>