

# สีรองพื้นเทากันสนิม กระทิง เบอร์ เคพี040

สีรองพื้นไม้กันสนิม สำหรับผิวโลหะ ปกป้องการเกิดสนิม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	สีรองพื้นเทากันสนิม กระทิง เบอร์ เคพี040 เป็นสีรองพื้นเทากันสนิม ที่ประกอบด้วยเรซินสังเคราะห์ทนทานเป็นเยี่ยม เสริมด้วยผงสีกันสนิมชนิดพิเศษ เพื่อป้องกันการเกิดสนิมได้ยาวนานกว่า เหมาะสำหรับรองพื้นเหล็กที่ไม่เคยทาสีมาก่อน และสามารถทำความสะอาดได้โดยใช้แปรงลวด หรือเครื่องขัดเท่านั้น		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>* เหมาะสำหรับการเคลือบพื้นผิวเหล็กและพื้นผิวโลหะ</li> <li>* ป้องกันการเกิดสนิม และทนการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม</li> <li>* ยึดเกาะพื้นผิวได้ดีกับเหล็กที่ได้ออกไซด์แล้ว</li> <li>* ทนทานสูงเป็นพิเศษ ยืดอายุการใช้งานของโลหะได้นานขึ้น</li> <li>* ทนทานต่อความชื้น สารเคมี สภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี</li> </ul>		
คุณสมบัติการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>* เฟอโรนิเจอร์เหล็ก กล่องนิกเกิล</li> <li>* โครงสร้างเหล็กในการก่อสร้างทุกชนิด</li> <li>* ท่อเหล็ก</li> <li>* งานซ่อมแซมพื้นผิวที่มีรอยสนิมเหล็ก</li> <li>* รั้วเหล็ก</li> <li>* ตัวถังรถยนต์</li> <li>* การเตรียมพื้นผิวเหล็กสำหรับทาสีใหม่</li> </ul>		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	36	40	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	-	-	0
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	40	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ประเภทของสี : สีรองพื้นกันสนิม</li> <li>* ลักษณะฟิล์มสี : ค้าน</li> <li>* เจดสี : เทา</li> <li>* ปริมาตรของเนื้อสี : 40</li> <li>* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> <li>แห้งสัมผัสได้ : 30 นาที</li> <li>เวลาแห้งก่อนทาทับ : มากกว่า 5 ชั่วโมง</li> <li>เวลาแห้งใช้งานได้ : -</li> </ul> </li> <li>* จุดวาบไฟ : 38 องศาเซลเซียส</li> </ul>		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>* อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น</li> <li>* การเจือจาง : เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-11</li> <li>* สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% <ul style="list-style-type: none"> <li>: พื้นผิวปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีที่อย่างน้อย 30 วัน</li> <li>: สำหรับแปรง, ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่นผสมเบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-11 0 - 10%</li> <li>: สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นธรรมดา ขนาดของรูพ่น 1.8 - 2.0 มม. แรงดันเครื่องพ่น 3 - 4 atm</li> </ul> </li> </ul>		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>* การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบปูนละออง ส่วนที่เป็นสนิมพ่นหรือหลุดล่อน อาจใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบและกำจัดฝุ่นออกให้หมด พื้นผิวที่เคยทาสีมาแล้ว ต้องขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพและสนิมออกให้หมด หรือใช้เบเยอร์ น้ำยาลอกสี เบอร์ 9119</li> <li>* ระบบสี : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นพ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ สีรองพื้นเทากันสนิม กระทิง เบอร์ เคพี040 ดีที่สุด <ul style="list-style-type: none"> <li>: พื้นผิวเหล็ก <ul style="list-style-type: none"> <li>* สีรองพื้น : สีรองพื้นเทากันสนิม กระทิง เบอร์ เคพี-040 จำนวน 1 เที่ยว</li> <li>* สีทับหน้า : สีเคลือบเงา กระทิง จำนวน 2 เที่ยว</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น</li> <li>: อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่มอุณหภูมิปกติ</li> <li>: ค่าตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม</li> <li>: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ จาก เบเยอร์ เท่านั้น</li> </ul>		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ</li> <li>: อายาสุดคม</li> <li>: หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่</li> <li>: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์</li> </ul>		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน		

## การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า