

คุณสมบัติ

ซูเปอร์ซิลด์ เอ็กซ์ทรา โพลียูรีเทน #SILVER เป็นโพลียูรีเทนชนิดที่แห้งแข็ง โดยทำปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศ เหมาะสำหรับพื้นไม้ภายในที่ไม่มีแดดส่องถึง ท่าง่าย จับฟิล์มไว ให้ความเงางามสูง สามารถป้องกันแบคทีเรียได้ตลอดอายุการใช้งาน ฟิล์มสีสามารถทนต่อการขีดข่วน การขัดถู และสามารถยึดเกาะกับไม้ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังทนทานต่อการกระแทก ความร้อน และ สารเคมีได้ดี เหมาะสำหรับงานไม้ภายในทุกชนิด เช่น พื้นไม้ปาร์เก้ พื้นไม้สนามกีฬาในร่ม และ เฟอร์นิเจอร์ไม้

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทสี

โพลียูรีเทน

ชนิดสี

ใส

ลักษณะฟิล์มสี

เงามาก

เนื้อสีโดยปริมาตร

39.0 ± 2.0 %

เนื้อสีโดยน้ำหนัก

40.0 ± 2.0 %

จุดควบไฟ

31.8 °C

ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้

ไม่มีข้อมูล กรัม ต่อ ลิตร

ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก

100 ไมครอน

ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง

40 ไมครอน

การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี

9-11 ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เที่ยว

35 - 45 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว

หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยابและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว

ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C)

30 - 40 นาที

ระยะเวลาแห้งทากับ (อุณหภูมิ25-30°C)

6 ชั่วโมง

ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C)

7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง

-

วิธีใช้งาน

อุปกรณ์

การพ่นด้วยปืนพ่น หรือ การทาด้วยแปรงขนอ่อน

อายุการใช้งานหลังผสม

8 ชั่วโมง

ทินเนอร์

ทีโอเอ โพลียูรีเทน ทินเนอร์ เบอร์ 41

การผสมทินเนอร์ (%)

10 - 30 %

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า

พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, คราบไ้, คราบน้ำมัน, แวกซ์, คราบเกลือ, สีเก่า และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ

พื้นผิวใหม่

- ใช้กระดาษทรายขัดแห้ง ทีโอเอ ดีเอสซี เบอร์ 240 - 320 ขัดแต่งพื้นผิวจนเรียบสวย
- อุดโป๊วรอยแตก ตำหนิบนไม้และหัวตะปู ให้เรียบร้อย
- ขัดแต่งด้วยกระดาษทรายอีกครั้ง จนได้พื้นผิวที่เรียบเนียน
- เช็ดทำความสะอาดพื้นผิว

<p>ระบบการทาสี</p> <p>สีรองพื้น</p> <p>สีทับหน้า</p> <p>ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน</p>	<ol style="list-style-type: none">1. การรองพื้นด้วย ทีโอเอ น้ำยารักษาเนื้อไม้ จำนวน 1 เที่ยว (ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 30 นาที ก่อนทาทับเที่ยวต่อไป)2. การรองพื้นด้วย ทีโอเอ วูดไพรเมอร์ #T-2000 จำนวน 1 เที่ยว (ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนทาทับเที่ยวต่อไป) <ol style="list-style-type: none">1. การผสม ซูเปอร์ซิลด์ เอ็กซ์ตรีม โพลียูรีเทน #SILVER กับ ทีโอเอ โพลียูรีเทน กิโนเนอร์ เบอร์ 41 การทาเที่ยวที่ 1 แนะนำให้ผสมสี 10 ส่วน ต่อ กิโนเนอร์ 3 ส่วน การทาเที่ยวที่ 2 และ 3 แนะนำให้ผสมสี 10 ส่วน ต่อ กิโนเนอร์ 1 ส่วน2. ทาด้วย ซูเปอร์ซิลด์ เอ็กซ์ตรีม โพลียูรีเทน #SILVER อย่างน้อย 3 เที่ยว (ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนทาทับเที่ยวต่อไป)3. ก่อนทาหรือพ่นทับหน้าเที่ยวต่อไป ให้ขัดแต่งพื้นผิวด้วยกระดาษทราย ทีโอเอ ดีเอสซี เบอร์ 320 – 400 เพื่อเพิ่มการยึดเกาะและได้พื้นผิวชิ้นงานที่เรียบ <p>: อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า 10°C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3°C อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี</p>
<p>การเก็บรักษา</p> <p>สภาวะการเก็บรักษา</p> <p>อายุผลิตภัณฑ์</p>	<p>: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท</p> <p>ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง</p> <p>: 2 ปี</p>
<p>ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย</p>	<p>: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม</p> <p>ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์</p> <p>: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย</p>
<p>การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง</p>	<p>: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น</p> <p>บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า</p>