



เบเยอร์ อัลตรา พรีเมียม แลเกอร์อะคริลิกสีมุก A/L 1800 เบเยอร์ (เจดสีมุกเขียว)

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ อัลตรา พรีเมียม แลเกอร์อะคริลิกสีมุก A/L 1800 เบเยอร์ (เจดสีมุกเขียว) ผลิตจากอะคริลิกเรซินแท้ 100% คุณภาพสูง ผสมผงมุกเงิน เกร็ดซูเปอร์พรีเมียม เนื้อสีมากแห้งเร็ว เหมาะสำหรับงานภายนอกและภายใน ใ้การขัดเกาะพื้นผิววัสดุได้ ดีเยี่ยม ทนแดด ทนฝน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว		
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	<ul style="list-style-type: none"> ผสมผงเงินงามสีไม่จาง ทนทานต่อแสง UV และสภาวะเมืองร้อนได้ดีเยี่ยม ใ้การขัดเกาะพื้นผิวดีเยี่ยม ไม่ลอกล่อน ไม่ครรทาทับบนสีน้ำมัน และสีน้ำอะคริลิก ใช้งานง่าย แห้งเร็ว 		
คุณสมบัติการใช้งาน	เหมาะสำหรับการทาหรือการพ่นบนพื้นผิวเหล็ก โลหะ หรือไม้ เช่น รั้วป็นพยานาค ศาลา และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
<ul style="list-style-type: none"> ความหนาฟิล์มสีแห้ง, ไมครอน ความหนาฟิล์มสีเปียก, ไมครอน ทาได้ตามเนื้อที่(ตามทฤษฎี), ตรม./แกลลอน 	30	0	0
	150	0	0
	30	40	0
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> ประเภทของสี อะคริลิกแลเกอร์ ลักษณะฟิล์มสี เงาม ประกายมุก เจดสี สีมุกเขียว ความถ่วงจำเพาะ 0.95-1.05 ระยะเวลาแห้ง @ 25 °c แห้งสัมผัสได้ 20-30 นาที เวลาแห้งก่อนทาทับ 2-3 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ 24 ชั่วโมง จุดวาบไฟ มากกว่า 31 องศาเซลเซียส 		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง, ลูกกลิ้ง, หรือพ่น ทินเนอร์ : M-77 การผสมก่อนใช้งาน : ผสมทินเนอร์ M-77 0-10 % โดยปริมาตร เมื่อใช้พ่น : ผสมทินเนอร์ M-77 5-15 % โดยปริมาตร เมื่อใช้แปรง/ลูกกลิ้ง 		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวต้องแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไขมันคราบฝุ่นละออง : พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยน้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วทาด้วย เบเยอร์ ไบโคม่า ฟรี เบอร์ เอ็ม-001 : ผนังที่มีรอยแตก ให้อุดโป๊วด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้าง มีความกว้างน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 0.3 มิลลิเมตร ควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบร้อก่อนทาสี : พื้นผิวเหล็ก โลหะ ที่มีความเงาควรใช้กระดาษทราย เบอร์ 200-280 ขัดพื้นผิว เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการขัดเกาะ ถ้ามีสนิมให้ขัดออกให้หมด : การเตรียมพื้นผิวที่ดี โดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่น จะทำให้การขัดเกาะของ เบเยอร์ อัลตรา พรีเมียม แลเกอร์อะคริลิกสีมุก A/L 1800 เบเยอร์ (เจดสีมุกเขียว) ดีที่สุด ระบบสีทับหน้า <ul style="list-style-type: none"> พื้นผิวปูน <ul style="list-style-type: none"> สีรองพื้น : เบเยอร์ สีรองพื้นปูนเอนกประสงค์ เบอร์ บี 1900 จำนวน 1 - 2 เที่ยว สีทับหน้า : เบเยอร์ อัลตรา พรีเมียม แลเกอร์อะคริลิกสีมุกA/L 1800 เบเยอร์ (สีมุกเขียว) จำนวน 2 - 3 เที่ยว พื้นผิวโลหะ <ul style="list-style-type: none"> สีรองพื้น : เบเยอร์ กระทิน รัสท์เทค 2 in 1 ชนิดค้ำ KM-1110 (สีขาว) จำนวน 1 - 2 เที่ยว สีทับหน้า :เบเยอร์ อัลตรา พรีเมียม แลเกอร์อะคริลิกสีมุกA/L 1800 เบเยอร์ (สีมุกเขียว) จำนวน 2 - 3 เที่ยว กรณีต้องการความเงาเพิ่ม <ul style="list-style-type: none"> ทับหน้า : เบเยอร์ น้ำยาเคลือบเงาอะคริลิก เบอร์ เอ 100 		
การเก็บรักษา	ควรหลีกเลี่ยงการเก็บรักษาใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีกระแสขบวนการเพียงพอ อากาศสดชื่น		
ความปลอดภัยและสุขภาพ	: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่		
มาตรฐานอ้างอิง	: _		
ขนาดบรรจุ	: 1 ปอนด์ (0.236 ลิตร) , 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน		

