

คุณสมบัติ	<p>ซูเปอร์ซิลด์ เอ็กซ์ตรีม โพลียูรีเทน #GOLD เป็นโพลียูรีเทนชนิดที่แห้งแข็ง โดยทำปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศ เหมาะสำหรับพื้นไม้ภายในที่มีแดดส่องถึงเป็นบางเวลา ทนง่าย ชั้นฟิล์มใสให้ความเงางามสูง สามารถป้องกันแบคทีเรียได้ตลอดอายุการใช้งาน ฟิล์มสีสามารถทนต่อการขีดข่วน การขัดถู และสามารถยึดเกาะกับไม้ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังทนทานต่อการกระแทก ความร้อน และ สารเคมีได้ดี เหมาะสำหรับงานไม้ภายในทุกชนิด เช่น พื้นไม้ปาร์เก้ พื้นไม้สนามกีฬาในร่ม และ เฟอร์นิเจอร์ไม้</p>	
ข้อมูลทางเทคนิค	<p>ประเภทสี โพลียูรีเทน ชนิดสี ใส ลักษณะฟิล์มสี เงามาก เนื้อสีโดยปริมาตร 39.0 ± 2.0 % เนื้อสีโดยน้ำหนัก 40.0 ± 2.0 % จุดควบไฟ 31.8 °C ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้ ไม่มีข้อมูล กรัม ต่อ ลิตร ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก 100 ไมครอน ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง 40 ไมครอน การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี 9-11 ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เที่ยว 35 - 45 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยวบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว</p> <p>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ $25-30^{\circ}\text{C}$) $30 - 40$ นาที ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ $25-30^{\circ}\text{C}$) 4 - 6 ชั่วโมง ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ $25-30^{\circ}\text{C}$) 7 วัน</p>	
มาตรฐานอ้างอิง	-	
วิธีใช้งาน	<p>อุปกรณ์ การพ่นด้วยปืนพ่น หรือ การทาด้วยแปรงขนอ่อน</p> <p>อัตราส่วนผสม ส่วนเอ ต่อ ส่วนบี โดยปริมาตร อัตราส่วนผสม ส่วนเอ ต่อ ส่วนบี โดยน้ำหนัก อายุการใช้งานหลังผสม 8 ชั่วโมง ทินเนอร์ ทีโอเอ โพลียูรีเทน ทินเนอร์ เบอร์ 41 การผสมทินเนอร์ (%) 10 - 30 %</p>	
ระบบการใช้งาน	<p>การเตรียมพื้นผิว</p> <p>พื้นผิวเก่า</p> <p>พื้นผิวใหม่</p> <p>พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, คราบไ้, คราบน้ำมัน, แวกซ์, คราบเกลือ, สีเก่า และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ</p> <ol style="list-style-type: none">ใช้กระดาษทรายขัดแห้ง ทีโอเอ ดีเอสซี เบอร์ 240 - 320 ขัดแต่งพื้นผิวจนเรียบสวยอุดโป๊วรอยแตก ตำหินบนไม้และหิวตะปู ให้เรียบร้อยขัดแต่งด้วยกระดาษทรายอีกครั้ง จนได้พื้นผิวที่เรียบเนียนเช็ดทำความสะอาดพื้นผิว	

<p>ระบบการทาสี</p> <p>สีรองพื้น</p> <p>สีทับหน้า</p> <p>ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน</p>	<ol style="list-style-type: none">1. การรองพื้นด้วย ทีโอเอ น้ำยารักษาเนื้อไม้ จำนวน 1 เที่ยว (ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 30 นาที ก่อนทาทับเที่ยวต่อไป)2. การรองพื้นด้วย ทีโอเอ วูดไพรเมอร์ #T-2000 จำนวน 1 เที่ยว (ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนทาทับเที่ยวต่อไป) <ol style="list-style-type: none">1. การผสม ซูเปอร์ซิลด์ เอ็กซ์ตรีม โพลียูรีเทน #GOLD กับ ทีโอเอ โพลียูรีเทน ทินเนอร์ เบอร์ 41 การทาเที่ยวที่ 1 แนะนำให้ผสมสี 10 ส่วน ต่อ ทินเนอร์ 3 ส่วน การทาเที่ยวที่ 2 และ 3 แนะนำให้ผสมสี 10 ส่วน ต่อ ทินเนอร์ 1 ส่วน2. ทาด้วย ซูเปอร์ซิลด์ เอ็กซ์ตรีม โพลียูรีเทน #GOLD อย่างน้อย 3 เที่ยว (ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนทาทับเที่ยวต่อไป)3. ก่อนทาหรือพ่นทับหน้าเที่ยวต่อไป ให้ขัดแต่งพื้นผิวด้วยกระดาษทราย ทีโอเอ ดีเอสซี เบอร์ 320 – 400 เพื่อเพิ่มการยึดเกาะและได้พื้นผิวชิ้นงานที่เรียบ <p>: อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า 10°C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3°C อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี</p>
<p>การเก็บรักษา</p> <p>สภาวะการเก็บรักษา</p> <p>อายุผลิตภัณฑ์</p>	<p>: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท</p> <p>ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง</p> <p>: 2 ปี</p>
<p>ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย</p>	<p>: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม</p> <p>ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์</p> <p>: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย</p>
<p>การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง</p>	<p>: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น</p> <p>บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า</p>