

คุณสมบัติ	เอมดี ทูอินวัน รัสท์เทค เป็นสีน้ำมันที่ผลิตจากอะคริลิกเรซินสูตรทนทานพิเศษ ทาได้ทุกพื้นผิว และเป็นสีเคลือบกับหน้า ที่รวมรองพื้นกันสนิมไว้ในหนึ่งเดียว ทนทานต่อการกัดกร่อน ป้องกันการเกิดสนิมอย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อฟิล์มหนาเรียบเนียน แห้งเร็ว ยึดเกาะดีเยี่ยม ทาได้ง่ายได้พื้นที่มาก ครอบคลุมงานเหล็ก	
ข้อมูลทางเทคนิค	<p>ประเภทสี: สีเคลือบกับหน้า และ รองพื้นกันสนิม ในหนึ่งเดียว (2in1)</p> <p>เขตสี: เขตตามแคตตาล็อกสี เอมดี ทูอินวัน รัสท์เทค</p> <p>ลักษณะฟิล์มสี: เงาม และ ด้าน</p> <p>เนื้อสีโดยปริมาตร: 39%</p> <p>เนื้อสีโดยน้ำหนัก: 50%</p> <p>จุดควบไฟ: 24 °C</p> <p>ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้: - กรัม ต่อ ลิตร</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก: 76 ไมครอน</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง: 30 ไมครอน</p> <p>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี: 13 ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เที่ยว 45 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว</p> <p>หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว</p> <p>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C): 10 นาที</p> <p>ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30°C): 1-2 ชั่วโมง</p> <p>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C): 1-2 วัน</p>	
มาตรฐานอ้างอิง	-	
วิธีใช้งาน	<p>อุปกรณ์: ลูกกลิ้ง แปรงทาสี เครื่องพ่น</p> <p>ทินเนอร์: ทินเนอร์ ทีโอเอ เบอร์ 71 , บาร์โค้ท ทินเนอร์ AAA</p> <p>การผสมทินเนอร์ (%): 10 - 15 % (ทา) 10 - 40 % (กลิ้ง) 40 - 60 % (พ่น)</p>	
ระบบการใช้งาน	<p>การเตรียมพื้นผิว: ขัดฟิล์มสีที่หลุดล่อนออกให้หมด และ ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไ้</p> <p>พื้นผิวเก่า (พื้นผิวเหล็ก): พื้นผิวโลหะต้องแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไ้</p> <p>พื้นผิวใหม่ (พื้นผิวเหล็ก):</p> <p>ระบบการทาสี: สีรองพื้น</p> <p>งานเหล็ก: : ทาสีเอมดี ทูอินวัน รัสท์เทค จำนวน 1-2 เที่ยว (30 ไมครอน ต่อ 1 เที่ยว)</p> <p>งานเหล็กผสม: : ทาสีเอมดี ทูอินวัน รัสท์เทค จำนวน 1-2 เที่ยว (30 ไมครอน ต่อ 1 เที่ยว)</p> <p>สีกับหน้า: : อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า10 °C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3 °C</p> <p>ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน: อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี</p>	
การเก็บรักษา		

## สภาวะการเก็บรักษา

## อายุผลิตภัณฑ์

## ข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัย

: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท  
ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

: 12 เดือน ที่อุณหภูมิ 30 °C

: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก  
ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม  
ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและ  
รีบไปพบแพทย์

: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

## การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไป  
ใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น  
**บริษัททอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า**