สีรองพื้นแดงกันสนิม โกเบ

ข้อมูลทางวิชาการ

ทบทวนครั้งที่ 2 02/2567

คุณสมบัติ

สีรองพื้นแดงกันสนิม โกเบ เรด ออกไซด์ ไพรเมอร์ เป็นสีรองพื้นโลหะที่มีเรดออกไซด์ ผสมกับแอลคีดเรซินพิเศษ แห้งเร็ว ทาเรียบ ฟิล์มสีไม่กรอบล่อน และการยึดเกาะบนพื้นผิวโลหะดี เนื้อสีมาก ไม่ตกตะกอนแข็ง กวนให้เข้ากันได้ง่าย เหมาะสำหรับทารองพื้นผิวเหล็กทั่วไป เช่น ราวเหล็ก ประตูเหล็ก ซี่กรงหน้าต่าง เครื่องจักร เป็นต้น

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทสี	สีรองพื้นกันสนิมแอลคีดเรซิน	
เฉดสี	แดง	
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน	
เนื้อสีโดยปริมาตร	59 %	
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	80 %	
จุดวาบไฟ	40 ˚C	
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	-	กรัม ต่อ ลิตร
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	67	ไมครอน
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	40	ไมครอน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	14	ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เที่ยว
	51	ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว
	หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว	
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30˚C)	20 -40	นาที
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30˚C)	4-6	ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30˚C)	5-6	วัน

มาตรฐานอ้างอิง

-

วิธีใช้งาน

อุปกรณ์	ลูกกลิ้ง แปรงทาสี เครื่องพ่น
ทินเนอร์	ทินเนอร์ ทีโอเอ เบอร์ 21
การผสมทินเนอร์ (%)	10 -15 %

ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว	
พื้นผิวใหม่(พื้นผิวเหล็ก)	พื้นผิวโลหะต้องแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไข
พื้นผิวเก่า (พื้นผิวเหล็ก)	ขัดฟิล์มสีที่หลุดล่อนออกให้หมด และ ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไข
ระบบการทาสี	
งานเหล็ก	
สีรองพื้น	: ทาสีรองพื้นแดงกันสนิม โกเบ จำนวน 1-2 เที่ยว (40 ไมครอน ต่อ 1 เที่ยว)
สีทับหน้า	: ทาทับหน้าด้วย สีเคลือบเงาโกเบ 2 เที่ยว (25 ไมครอน ต่อ 1 เที่ยว)
งานเหล็กผสม	: ทาสีเคลือบทับหน้ารวมรองพื้นกันสนิม เอ็มดี 2IN1 จำนวน 1-2 เที่ยว (30 ไมครอน ต่อ 1 เที่ยว)
	: ทาสีรองพื้นแดงกันสนิม โกเบ จำนวน 1-2 เที่ยว (40 ไมครอน ต่อ 1 เที่ยว)
ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน	: อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า10 ˚C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3 ˚C อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี

ข้อมูลทางวิชาการ

ทบทวนครั้งที่ 2 02/2567

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์ : 36 เดือน ที่อุณหภูมิ 30 °C

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์

: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น **บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า**