

คุณสมบัติ	เป็นสีรองพื้นที่มีส่วนผสมของผงสี และแอลคิเดเรซินคุณภาพสูง จึงทำให้มีคุณสมบัติในการกันสนิมดีเยี่ยม แข็งแรง ทนทาน และทนต่อการกัดกร่อนของพื้นผิวโลหะดี เหมาะสำหรับการรองพื้นผิวเหล็กทั่วไป เช่น ราวเหล็ก ประตูเหล็ก ซ้ำกรงหน้าต่าง เครื่องจักร เป็นต้น	
ข้อมูลทางเทคนิค	สีรองพื้นกันสนิมแอลคิเดเรซิน	
ประเภทสี	เทา	
ชนิดสี	ด้าน	
ลักษณะฟิล์มสี	58 %	
เนื้อสีโดยปริมาตร	79 %	
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	40 °C	
จุดควบไพอ	-	
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	กรัม ต่อ ลิตร	
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	66 ไมครอน	
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	40 ไมครอน	
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	14 ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เที่ยว 51 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว	
หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว		
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)	20 -40	นาที
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30°C)	4-6	ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)	5-6	วัน
มาตรฐานอ้างอิง	-	
วิธีใช้งาน		
อุปกรณ์	ลูกกลิ้ง แปรงทาสี เครื่องพ่น	
ทินเนอร์	ทินเนอร์ ทีโอเอ เบอร์ 21	
การผสมทินเนอร์ (%)	10 -15	%
ระบบการใช้งาน		
การเตรียมพื้นผิว		
พื้นผิวใหม่	พื้นผิวโลหะต้องแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไ้	
พื้นผิวเก่า (พื้นผิวเหล็ก)	ขัดฟิล์มสีที่หลุดล่อนออกให้หมด และ ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไ้	
ระบบการทาสี		
งานเหล็ก		
สีรองพื้น	: ทาสีรองพื้นเทา กันสนิม โทเบ จำนวน 1-2 เที่ยว (40 ไมครอน ต่อ 1 เที่ยว)	
สีทับหน้า	: ทาสีทับหน้าด้วย สีเคลือบเงาโทเบ 2 เที่ยว (25 ไมครอน ต่อ 1 เที่ยว)	
งานเหล็กผสม	: ทาสีเคลือบทับหน้ารวมรองพื้นกันสนิม เอ็มดี 2IN1 จำนวน 1-2 เที่ยว (30 ไมครอน ต่อ 1 เที่ยว)	
ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน	: อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า 10 °C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3 °C อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี	

## การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

อายุผลิตภัณฑ์

: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท  
ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง  
: 36 เดือน ที่อุณหภูมิ 30 °C

## ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก  
ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม  
ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและ  
รีบไปพบแพทย์  
: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

## การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไป  
ใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น  
**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า**